Fiche technique



Alliage de fonderi selon DIN EN 1706

Caractéristiques méccaniques:

Numéro des matériaux Dénomination chimique				EN AC - 42100 EN AC - AlSi7Mg0.3	
				Fonte de sable	Fonte coquille
	F				•
Résistance à la traction	T6	R_{m}	N/mm ²	230	290
	T64				250
	F				
Limite d'élasticité 0.2 %	T6	R _{p 0.2}	N/mm ²	190	210
	T64				180
	F				•
Allongement	T6	A	%	2	4
	T64				8
	F				
Dureté Brinell	T6	HBS	-	75	90
	T64				80

Remarque:

- HBS = Dureté Brinell mesurée avec une bille en acier
- F= état brute de fonte
- T6= traitment d'homogénéisation avec vieillissement complet.
- T64= traitement d'homogénéisation avec vieillissement partiel.
- Vous trouvez les valeurs complètes et exactes dans la norme DIN EN 1706

analyse chimique en %

	Alliage de premiére fusion	Alliage de seconde fusion
Si	6.5-7.5	6.0-7.0
Fe	0.19	0.5
Cu	0.05	0.1
Mn	0.1	0.2-0.4
Mg	0.25-0.45	0.25-0.50
Zn	0.07	0.1
Ti	0.07-0.25	0.05-0.20

Caractéristiques technolgiques:

Résistance à l'eau	bonne	bonne
Résistance à l'eau de mer	bonne	acceptable
sSoudabilité	bonne	trés bonne
Usinabilité (T6, T64)	bonne	bonne
Polissage (T6, T64)	acceptable	bonne

Anwendungsgebiet:

Bonne coulabilité des deux alliages hypoeutectique	aéronautique, construction de véhicules disjoncteurs haute	Alliage se prêtant à lânodisation industrielle, construction de machines et dâppareils, piéces soumises à des chocs ou des déformations, ect
--	--	--